

Шланги для транспортування рідкого асфальту



SEVEN CORD

Шланг для подачі рідкого асфальту

Внутрішній шар: чорна поліакрилова суміш

Армування: сталевий дротяний корд

Зовнішній шар: чорна синтетична гума

Робоча температура: від -15°C до +200°C

Міцний напірний рукав, призначений для транспортування та переміщення гарячого рідкого асфальту, гудрону, смоли та бітумних продуктів. Використовується для завантаження і розвантаження автомобільних і залізничних цистерн та бітумних заводів.

Внутрішній шар з чорної, гладкої, асфальто- і термостійкої поліакрилової гумової суміші. Армований шарами сталевих кордів. Зовнішній шар з чорного, гладкого, атмосферостійкого, озоностійкого, стійкого до стирання, асфальто- і маслостійкого синтетичного сумішу гуми.

Примітка: Гарячий рідкий асфальт дуже небезпечний. Необхідно суворо дотримуватися умов експлуатації шлангів та рекомендацій з техніки безпеки. Шланги повинні використовуватися навченим і досвідченим персоналом і регулярно перевірятися.

Номенклатура	Внутрішній діаметр [mm]	Зовнішній діаметр [mm]	Товщина стінки [mm]	Робочий тиск [бар]	Розривний тиск [бар]	Радіус вигину [mm]	Вага [кг/м]	Довжина бухти [m]
IV-SEVENCORD-13	13	25	6	10	40	104	0,55	60 / 120
IV-SEVENCORD-16	16	28	6	10	40	128	0,63	60 / 120
IV-SEVENCORD-19	19	31	6	10	40	152	0,72	60 / 120
IV-SEVENCORD-25	25	39	7	10	40	200	1,23	60 / 120
IV-SEVENCORD-32	32	45	6,5	10	40	256	1,19	60 / 120
IV-SEVENCORD-40	40	54	7	10	40	300	1,53	60 / 120
IV-SEVENCORD-51	51	65	7	10	40	408	1,89	60 / 120



SEVEN

Напірно-всмоктувальний шланг для рідкого асфальту

Внутрішній шар: чорна поліакрилова суміш

Армування: сталевий дротяний корд, сталеві спіраль

Зовнішній шар: чорний синтетичний каучук

Робоча температура: від -15°C до +200°C

Міцний всмоктувально-нагнітальний рукав, призначений для транспортування та переміщення гарячого рідкого асфальту, смоли, бітумних продуктів. Використовується для завантаження і розвантаження автомобільних і залізничних цистерн, бітумних заводів і портів.

Внутрішній шар з чорної, гладкої, асфальто- і термостійкої поліакрилової гумової суміші. Армована шарами сталевих кордів і сталевих спіралей. Зовнішній шар з чорної, гладкої, стійкої до атмосферних впливів, озону, стирання, асфальту і масла синтетичної гуми.

Примітка: Гарячий рідкий асфальт дуже небезпечний. Необхідно суворо дотримуватися умов експлуатації шлангів та рекомендацій з техніки безпеки. Шланги повинні використовуватися навченим і досвідченим персоналом і регулярно перевірятися.

Номенклатура	Внутрішній діаметр [mm]	Зовнішній діаметр [mm]	Товщина стінки [mm]	Робочий тиск [бар]	Розривний тиск [бар]	Радіус вигину [mm]	Вага [кг/м]	Довжина бухти [m]
IV-SEVEN-013	13	26,5	6,75	10	40	72	0,84	60
IV-SEVEN-019	19	32	6,5	10	40	105	1,08	60
IV-SEVEN-025	25	40	7,5	10	40	138	1,43	60
IV-SEVEN-032	32	48	8	10	40	176	1,95	60
IV-SEVEN-038	38	53,5	7,75	10	40	210	2,19	60
IV-SEVEN-051	51	69,5	9,25	10	40	280	3,26	60
IV-SEVEN-063	63,5	82	9,25	10	40	345	4,04	60
IV-SEVEN-076	76	95,5	9,75	10	40	456	5,28	60
IV-SEVEN-090	90	109,5	9,75	10	40	540	6,15	60
IV-SEVEN-102	102	125	11,5	10	40	606	8,08	60
IV-SEVEN-127	127	151	12	10	40	742	13,17	60
IV-SEVEN-152	152	179,5	13,75	10	40	861	18,90	60

Примітка: індекси, виділені кольором, є найбільш вживаними.