

Термопластичні поліефірні шланги



F 0080

Термопластичний шланг для середнього тиску

Внутрішній шар: поліестер
Армування: поліестер з одинарним плетінням
Зовнішній шар: мікроперфорований поліуретан
Робоча темп.: від -40°C до +93°C
 (для води та повітря до +65°C)

Легкий, гнучкий шланг, призначений для масляних гідравлічних систем, газів, повітря, палива, рідин на водній основі.

Монтаж: Використовуйте втулки типу Z (IT-61).

номенклатура	внутрішній діаметр [мм].	зовнішній діаметр [мм].	Робочий тиск [бар].	Тиск розриву [бар]	радіус вигину [мм].	маса [кг / 100 м].
MC-F0080B-05	5	8,3	130	520	30	4,20
MC-F0080C-06	6,6	11,4	130	520	40	8,30
MC-F0080D-08	8	13,4	120	480	50	11,00
MC-F0080E-10	9,7	15,5	120	480	60	13,50
MC-F0080F-13	13	19,2	110	440	90	20,00



OL 5

Термопластичний шланг для середнього тиску

Внутрішній шар: поліестер
Армування: поліестер з одинарним плетінням
Зовнішній шар: поліуретан
Робоча темп.: від -40°C до +100°C
 (для води та повітря до +70°C)

Легкий, гнучкий шланг для масляних гідравлічних систем, палива, рідин на водній основі. Мікро перфорований за запитом (для газів і повітря).

Монтаж: Використовуйте втулки типу Z (IT-60).

номенклатура	внутрішній діаметр [мм].	зовнішній діаметр [мм].	Робочий тиск [бар].	Тиск розриву [бар]	радіус вигину [мм].	маса [кг / 100 м].
ZC-OL5-03	3,5	7,5	200	800	25	3,70
ZC-OL5-04	4	8	200	800	30	4,50
ZC-OL5-04X8.3	4	8,3	210	840	30	4,80
ZC-OL5-04X8.6	4	8,6	210	840	30	4,80
ZC-OL5-05	4,8	9,2	200	800	30	5,90
ZC-OL5-06	6,4	10,8	145	580	45	7,00
ZC-OL5-08	8	13	120	480	50	8,70
ZC-OL5-10	9,7	14,8	115	460	55	11,40
ZC-OL5-13	13	18,7	80	320	90	16,90